Stratégie de revêtement multicouche à base de biopolymères pour des emballages alimentaires cellulosiques compostables.

Claire Stuppa^a, Julien Bley^b, Ha Pham^a et Simon Barnabé^a
a Institut d'Innovations Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies à base de biomasse, Université du Québec à Trois-Rivières (12E3, UQTR)
b Centre d'innovation des produits cellulosiques, Innofibre

Contexte

8 Milliards d'habitants (15 Novembre 2022) ¹

Innofibre Kruger

Nécessité d'avoir des emballages capables de stocker la nourriture produite


155 Millions de tonnes d'emballages plastiques en 2021 2



Contenu



Développer de nouveaux emballages biosourcés et biodégradables avec des propriétés similaires aux emballages pétrosourcés actuels





Méthodologie

- Développement des couchages à base de biopolymères
- 2. Mise au point de procédés de couchage
- Caractérisation des papiers couchés

& Futures expériences :

- ☐ Recyclabilité des emballages obtenus & compostabilité / biodégradabilité
- ☐ Tests de résistance mécanique





Résultats

1. L'absorption d'eau par le papier a été annulée grâce à l'application d'une couche de BP1.

→ BP3 a permis une réduction de l'absorption d'eau du papier de 64%, BP2 de 96% puis de 100% grâce au caractère hydrophobe de BP1.





Fig. 2: Effet des biopolymères sur la transmission de vapeur d'eau au travers du papier.

Absorption d'eau mesurée pendant 60 secondes



2. L'application de BP1 et BP3 a rendu possible une reduction significative de la transmission de vapeur d'eau par rapport au papier

seul.

La nature hydrophobe et la structure dense du BP1 permettent de combler les pores du papier et donc de minimiser la diffusion des molécules.

3. Analyse de la porosité à l'air

Le papier de base possède une porosité à l'air de 61,1 mL/min,

→ L'ajout de BP3 donne lieu à des valeurs de 0 mL/min.

4. Analyse d'angle de contact

→ L'hydrophobicité de la surface du papier a été obtenue par ajout de BP1.




Fig. 3: Effet de l'ajout de BP1 sur l'hydrophobicité

Discussion

- Le papier utilisé tel quel ne peut pas servir d'emballage car il est constitué de composants très hydrophiles (la lignine, la cellulose et les hémicelluloses) qui lui confèrent de mauvaises propriétés.
 - Appliquer des revêtements.
- L'utilisation de revêtement à l'aide de biopolymères se présente comme une bonne alternative
 - → Pour réduire l'utilisation massive de pétrole dans l'industrie des emballages et valoriser des solutions plus respectueuses de l'environnement.
- L'utilisation d'une stratégie de multicouche de biopolymères sur le papier a permis d'obtenir de très bonnes propriétés barrières. Pris séparément :
- BP1 permet l'hydrophobicité,
- BP2 possède des propriétés barrières à l'eau et aux graisses,
- BP3 est une bonne barrière à l'oxygène et aux graisses.
- → Leur superposition permet d'augmenter les chemins de diffusion des molécules et donc d'améliorer les propriétés.

Conclusion

- ✓ Satisfaction des exigences d'emballage pour l'alimentation sèche.
- Réalisation à plus grande échelle nécessaire.
- Analyses de recyclabilité et compostabilité pour homologuer le caractère biodégradable des emballages ainsi fabriqués.



Remerciements

- Balazs Tolnai, Kruger. Inc
- Phuong Nguyen-Tri, co-directeur, UQTR
- Olivier Rezazgui, UQTR
- Benoît Bideau, Julie Brunelle, Caroline Lachance, Innofibre



